

Apresentação

A LizBanda e o LizCanto são produzidos à base de componentes têxteis e sintéticos de elevada qualidade.

São compostos por uma malha em poliéster e um elastómero termoplástico resistente ao envelhecimento. São elásticos na transversal e rígidos na longitudinal, finos, e têm boa resistência.




| LizBanda

Campos de aplicação

Impermeabilização flexível de pontos singulares tais como uniões e juntas de dilatação, debaixo de revestimentos cerâmicos ou pedras naturais, em ambientes húmidos interiores. Ideal para cargas médias de água não pressurizada (ex. casas de banho e cozinhas).

A Colaliz recomenda e oferece aos utilizadores da LIZBANDA E LIZCANTO um serviço de formação, através do projeto **Liz Academy**.



| LizCanto

Vantagens

Duradouras;

A sua aplicação evita danos graves e reparações onerosas;

Fáceis de aplicar.

Fornecimento

Rolos de 120mm x 10 ou 50ml.

Outros produtos impermeáveis, mediante consulta.

Armazenamento

LizBanda e LizCantos devem ser armazenadas nas respectivas embalagens, sem lhes sobrepôr pesos de modo a evitar possíveis deformações que possam comprometer a sua fácil aplicação. Devem ser guardadas em ambiente fresco e seco, protegidas da luz solar. Devem ser utilizadas até 24 meses após a sua aquisição.

Medidas de precaução

A manipulação deste produto não requer cuidados especiais.

Dados técnicos

Características	Valores
Material	Malha em poliéster c/ elastómero termoplástico resistente ao envelhecimento
Largura total	120mm (±3mm) - método interno

Dados Técnicos

Características	Valores
Largura do revestimento	70mm (±2mm) - método interno
Espessura total	0.54mm (±0.09mm) - método interno
Peso	495gr/m ² (±75 gr/m ²) - método interno
Cor do revestimento	Cinza
Acessórios	LizCanto Interior LizCanto Exterior

Observação: As propriedades físicas dos componentes acessórios podem apresentar desvios relativamente à informação mencionada nesta ficha técnica.

Propriedades Físicas	Valores
Carga de ruptura - lateral	43N/15mm (>25 N/ 15mm) - DIN527-3
Carga de ruptura - longitudinal	68 N/15mm (>45 N/ 15mm) - DIN527-3
Pressão até à ruptura	3,7 bar (>1.5 bar) - Norma Interna
Extensão no ponto de ruptura lateral	120% (>90%) - DIN527-3
Extensão no ponto de ruptura longitudinal	26% (>18%) - DIN527-3
Resistência à temperatura (min./máx.)	-30°C / +90°C
Resistência à pressão de água (1.5 bar)	>1.5 bar (DIN EN 1928 - Versão B)
Resistência UV	>500 h (DIN EN ISO 4892-3)

Propriedades Químicas	Valores
Ácido Clorídrico 3%	+
Ácido Sulfúrico 35%	+
Ácido Cítrico 100g/l	+
Ácido Lácteo 5%	+
Hidróxido de Potássio 3% / 20%	+/-0