

Descrição

Primário areado pigmentado baseado em copolímero acrílico. Boa opacidade e bom poder de enchimento, resistência à alcalinidade e excelente aderência aos suportes minerais.

Utilização

Recomendado para exteriores e interiores. Utiliza-se em obra nova sobre a maioria dos substratos minerais ou em repintura para selagem e melhorar a aderência sobre pinturas envelhecidas.



Dados Técnicos

Cor	Branco e pigmentado
Aspetto da película seca	Mate
Densidade (25°C)	1,35 -1,40
Viscosidade (25°C)	100-105 KU
Teor em sólidos (peso)	49 ± 2 %
Ponto de inflamação	Não aplicável
Tempo de secagem (20° C)	4 – 6 horas

Recomendações

Recomenda-se a utilização da solução biocida de desinfecção para prevenir a contaminação do substrato com fungos, algas, etc.

A Colaliz recomenda e oferece aos utilizadores do PLASTERM PLUS PRIMARIO um serviço de formação, através do projeto **Liz Academy**.

Preparação do Suporte

A superfície deve encontrar-se em boas condições de coesão, isenta de humidade, poeiras, gorduras ou outros contaminantes.

Aplicação do Produto

- Deve se aplicar usando uma Trincha, rolo ou pistola airless;
- Em pintura de raiz diluir o produto cerca de 5-10% com água limpa dependendo do tipo de substrato e da sua porosidade. Em repintura diluir cerca de 10%.
- Entre demãos deve-se esperar 6 a 8 horas.
- O rendimento teórico é de 60 a 70m² por embalagem de 20kg. O rendimento prático, varia com o tipo de superfície, seu estado e tipo de aplicação.
- A temperatura da superfície deve estar entre 5 e 30°C e a humidade relativa atmosférica inferior a 80%.

Conservação

12 meses em embalagens de origem, bem fechadas e armazenadas em local apropriado, no interior e com temperaturas entre 5 e 35° C.

Embalagem

Embalagens de 25kg.

Higiene e Segurança



Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele;

Pode causar sensibilização em contacto com a pele;

Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente com água e consultar um médico;

Usar vestuário de protecção e luvas adequadas.

*Para mais informações consultar a Ficha de Dados de Segurança

*A informação e os dados técnicos constantes da presente Ficha Técnica exprimem o nosso conhecimento actual, podendo ser alterados sem prévio aviso. A nossa responsabilidade limita-se à garantia de qualidade do produto fornecido, rejeitando quaisquer anomalias resultantes da sua aplicação indevida. Em situação de dúvida suscitada pelo presente documento, e particularmente em presença de aspectos singulares da construção, solicitamos o contacto com os nossos Serviços Técnicos.

Edição 2 - 2022