



1. Descrição

O **LizColor Universal** é uma Argamassa Seca Colorida, produzida à base de ligantes mistos, agregados de granulometrias selecionadas, aditivos químicos e pigmentos, que conferem ao produto as características adequadas ao seu campo de aplicação.

2. Utilização

O **LizColor Universal** é indicado para o preenchimento de juntas de revestimentos cerâmicos e pétreo, em paredes e pavimentos, em interiores e exteriores.

Este produto está disponível em várias cores .

3. Dados técnicos

Produto endurecido	
Resistência à compressão, aos 28 dias	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$
Resistência à flexão, aos 28 dias	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$
Resistência à compressão, após gelo-degelo	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$
Resistência à flexão, após gelo-degelo	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$
Resistência à abrasão	$\leq 1000 \text{ mm}^3$
Retração linear	$\leq 2 \text{ mm/m}$
Absorção de água, 30 min. 240 min.	$\leq 2 \text{ g} \mid \leq 5 \text{ g}$
Reação ao fogo	A1fl
Tempos de secagem	
Limpeza do revestimento	24 horas

Os resultados acima declarados, correspondem a ensaios laboratoriais efetuados em condições padrão, conforme a EN13888 .

4. Preparação do Suporte

- Antes da aplicação, garantir que as juntas a preencher se encontram limpas e secas, em toda a sua profundidade.
- Os suportes devem estar isentos de colas e cimentos;
- Assegurar que decorreram pelo menos 48 horas desde a colagem do revestimento cerâmico/pétreo a rejuntar.
- Não aplicar se houver humidade ascensional no suporte.

5. Aplicação

- Adicionar cerca de 5 litros de água limpa pretendida, por cada saco de 20 Kg, ou cerca de 1,5 litros para cada saco de 5 kg, e mexer mecanicamente, preferencialmente com misturador de baixa rotação, até se obter uma pasta macia, homogênea, sem grumos. Deixar repousar 2 minutos antes de aplicar.
- Aplicar o betume com auxílio de uma talocha de borracha apropriada, aproximadamente a 45° da superfície na diagonal das juntas, utilizando a pressão adequada.
- Uma vez iniciado o endurecimento, com o auxílio de esponja húmida, limpar a superfície com movimentos circulares, a fim de retirar os excessos.
- Ao fim de 24 horas realizar uma limpeza geral com um pano limpo e seco, para eliminar restos de poeiras.



6. Recomendações

- Não adicionar quaisquer outros produtos ao produto, nem adicionar mais água após a amassadura inicial;
- A água de amassadura deve ser limpa e isenta de impurezas, sendo preferencialmente água potável.
- Não aplicar com temperaturas inferiores a +5°C e superiores a + 30°C, em superfícies geladas ou em risco de gelar, nem em condições expostas à chuva;
- Não aplicar em peças demasiado absorventes. É aconselhável fazer um teste prévio com uma peça cerâmica não assente, a fim de verificar a sua porosidade, evitando futuras manchas;
- Não aplicar em áreas que serão expostas a ácidos e solventes;
- Não usar em juntas de dilatação, estrutural ou de movimentação;
- Lavar as ferramentas com água limpa e secar antes e imediatamente após o uso;
- Não aplicar demasiada água durante a limpeza, evitando assim a carbonatação e a dispersão do pigmento;
- Não utilizar em bases sujeitas a humidade ascendente;

7. Embalagem e Armazenagem

Produto disponibilizado em sacos de 5 kg e de 20 Kg;

O produto apresenta uma validade de 12 meses após a data de fabrico, desde que armazenado na embalagem original intacta, e quando armazenado ao abrigo da humidade, das intempéries e de temperaturas extrema.

8. Higiene e Segurança individual

Esta informação não dispensa a consulta da Ficha de Dados de Segurança deste produto.

- Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele;
- Pode causar sensibilização em contacto com a pele;
- Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente com água e consultar um médico;
- Usar vestuário de proteção e luvas adequadas.

A informação e os dados técnicos constantes da presente Ficha Técnica exprimem o nosso conhecimento atual, podendo ser alterados sem prévio aviso. A nossa responsabilidade limita-se à garantia de qualidade do produto fornecido, rejeitando quaisquer anomalias resultantes da sua aplicação indevida. Em situação de dúvida suscitada pelo presente documento, e particularmente em presença de aspetos singulares da construção, solicitamos o contacto com os nossos Serviços Técnicos.