Gama Sistema de Pintura

# LizAcril Mate Microtext

FICHA TÉCNICA

## 1. Descrição

O **LizAcril Mate Microtext** é uma tinta de acabamento, suavemente texturada, à base de polímeros acrílicos, para utilização em sistemas em interiores e exteriores.
Encontra-se disponível em várias cores, conforme o nosso catálogo.

## 2. Utilização

O **LizAcril Mate Microtext** pode também ser utilizado quer em obra nova ou de reparação, sobre uma camada prévia do nosso **LizAcril Prime**, em paredes e tetos interiores ou exteriores.
Para outras utilizações, ou para mais esclarecimentos, contacte-nos previamente.

## 3. Dados técnicos

| Características | |
|---|---|
| Aspeto da película seca | Mate |
| Viscosidade da pasta, a 25ºC | 125 – 130 KU |
| Densidade da pasta, a 25ºC | 1350 – 1400 g/litro |
| Teor de sólidos | 60 ± 2 % |
| Tempo de secagem, a 20ºC | 4 a 6 horas |
| **Consumos teóricos** | |
| 4 a 6 $m^2$/litro, por demão<br>O consumo, varia com o tipo de superfície, seu estado e tipo de aplicação. | |

Os resultados acima declarados, correspondem a ensaios laboratoriais efetuados, em condições padrão.

## 4. Preparação do Suporte

- Antes da aplicação, garantir que a superfície é estável e tem resistência à tração adequada a suportar sistemas de pintura. O suporte deve estar seco, isento de qualquer vestígio de poluição e humidade. No caso de suportes de reboco, em trabalhos de reabilitação, tratar e eliminar convenientemente quaisquer contaminações de cariz biológico (fungos, bolor, algas, etc...).
- Recomenda-se a utilização de um primário anti-alcalino/selante, como o **LizAcril Prime**,adequado às condições existentes de forma a melhorar e a uniformizar o suporte.

## 5. Aplicação

- É recomendada a utilização de pelo menos 2 demãos, sendo a 1.ª demão diluída a cerca de 10%, com água limpa. A segunda demão, e posteriores, podem ser aplicadas sem qualquer diluição ou devem ser alvo de uma pequena diluição de 5% de água limpa.
- Antes de iniciar a aplicação, adicionar a água de diluição adequada ao pretendido, misturar bem, com uma misturadora elétrica, durante 1 a 2 minutos, até se obter uma mistura homogénea e sem grumos. Sempre que o produto ficar no recipiente de mistura durante algum tempo, deve ser dada uma curta mistura antes de voltar a aplicar.
- O **LizAcril Mate Microtext** pode ser aplicado a rolo, trincha ou escova.
- Caso seja necessária mais que uma demão, aguardar pelo menos 6 a 8 horas, antes de voltar a aplicar a nova demão.

## 6. Recomendações

- Não adicionar quaisquer outros materiais ao produto;

geral@colaliz.com
Tel. (+351) 212 542 117
www.colaliz.com

- Não aplicar com temperaturas inferiores a +5ºC e superiores a + 30ºC, em superfícies geladas ou em risco de gelar, nem em condições expostas à chuva, incluindo nas 24 horas seguintes à sua aplicação;
- Lavar as ferramentas com água limpa e sabão e secar antes e imediatamente após o uso, e não deixar estar sem lavar durante mais de 30 minutos;
- Não utilizar em bases sujeitas a humidade ascendente;

## 7. Embalagem e Armazenagem

Produto disponibilizado em baldes de 15 litros;
O produto apresenta uma validade de 12 meses após a data de fabrico, desde que armazenado na embalagem original intacta, e quando armazenado ao abrigo da humidade, das intempéries e de temperaturas extremas (abaixo de 5º ou acima de 35ºC).

## 8. Higiene e Segurança individual

Esta informação não dispensa a consulta da Ficha de Dados de Segurança deste produto.

- Eliminar o conteúdo e/ou o recipiente por meio do sistema de recolha seletiva em vigor no seu município;
- Potencialmente irritante para a pele;
- Em caso de contacto com a pele, lavar imediatamente e abundantemente com água e sabão;
- Usar vestuário de proteção e luvas adequadas.

A informação e os dados técnicos constantes da presente Ficha Técnica exprimem o nosso conhecimento atual, podendo ser alterados sem prévio aviso. A nossa responsabilidade limita-se à garantia de qualidade do produto fornecido, rejeitando quaisquer anomalias resultantes da sua aplicação indevida. Em situação de dúvida suscitada pelo presente documento, e particularmente em presença de aspetos singulares da construção, solicitamos o contacto com os nossos Serviços Técnicos.