LizAdi Prime

FICHA TÉCNICA

1. Descrição

O **LizAdi Prime** é um primário selante, de co-polímeros acrílicos em base aquosa.

2. Utilização

O **LizAdi Prime** pode ser utilizado como primário de consolidação e impermeabilização, por adição de cimento, sobre substratos friáveis e como primário de aderência, de forma a proporcionar um aumento de aderência das argamassas secas, filmes de pintura ou membranas elásticas. quer em obra nova ou de reparação, sobre a maioria dos substratos minerais ou em repintura e para selagem e selante sobre pinturas envelhecidas, em paredes e tetos interiores e exteriores.
Para outras utilizações, ou para mais esclarecimentos, contacte-nos previamente.

3. Dados técnicos

Características	
Aspeto da película seca	Acetinado
Viscosidade da pasta, a 25ºC	67 – 72 KU
Densidade da pasta, a 25ºC	1010 – 1050 g/litro
Teor de sólidos	35 ± 2 %
Tempo de secagem, a 20ºC	4 a 6 horas
Consumos teóricos	
10 a 12 m^2/litro, por demão O consumo, varia com o tipo de superfície, seu estado e tipo de aplicação.	

Os resultados acima declarados, correspondem a ensaios laboratoriais efetuados, em condições padrão.

4. Preparação do Suporte

- Antes da aplicação, garantir que a superfície é estável e tem resistência à tração adequada a suportar sistemas de pintura. O suporte deve estar seco, isento de qualquer vestígio de poluição e humidade. No caso de suportes de reboco, em trabalhos de reabilitação, tratar e eliminar convenientemente quaisquer contaminações de cariz biológico (fungos, bolor, algas, etc...).
- Em trabalhos de reparação/repintura, as superfícies degradadas, friáveis ou com fraca aderência devem ser escovadas e/ou lavadas de preferência com jatos de pressão, reparadas e regularizadas de modo a assegurar uma base conveniente para pintura.

5. Aplicação

Primário de aderência:

- Diluir com 1 parte de água limpa para 2 partes de **LizAdi Prime**, e misturar bem, com uma misturadora elétrica, durante 1 a 2 minutos, até se obter uma mistura homogénea e sem grumos. Sempre que o produto ficar no recipiente de mistura durante algum tempo, deve ser dada uma curta mistura antes de voltar a aplicar.
- O **LizAdi Prime** pode ser aplicado a rolo ou com trincha.
- Caso seja necessária mais que uma demão, aguardar 6 a 8 horas, antes de voltar a aplicar a nova demão.

Selante/consolidante :

- Num balde separado, misturar 1 parte de água limpa com 1 parte de cimento portland, e misturar bem, com uma misturadora elétrica, durante 1 a 2 minutos, até se obter uma mistura homogénea e sem grumos.
- Adicionar, à pasta de cimento preparada, 2 partes de **LizAdi Prime** e misturar bem, com uma misturadora elétrica, durante 1 a 2 minutos, até se obter uma mistura homogénea e sem grumos.
- Esta mistura tem um tempo de vida entre 1 e 2 horas, variando com as com dições ambientais no local de aplicação.

geral@colaliz.com
Tel. (+351) 212 542 117
www.colaliz.com

- O **LizAdi Prime** pode ser aplicado a rolo ou com trincha.
- Caso seja necessária mais que uma demão, aguardar 6 a 8 horas, antes de voltar a aplicar a nova demão.

6. Recomendações

- Não adicionar quaisquer outros materiais ao produto;
- Nunca adicionar mais água, quando o produto no balde começar a secar;
- Não aplicar com temperaturas inferiores a +5ºC e superiores a + 30ºC, em superfícies geladas ou em risco de gelar, nem em condições expostas à chuva, incluindo nas 24 horas seguintes à sua aplicação;
- Lavar as ferramentas com água limpa e sabão e secar antes e imediatamente após o uso, e não deixar estar sem lavar durante mais de 30 minutos;
- Não utilizar em bases sujeitas a humidade ascendente;

7. Embalagem e Armazenagem

Produto disponibilizado em baldes de 5 e 15 litros;
O produto apresenta uma validade de 12 meses após a data de fabrico, desde que armazenado na embalagem original intacta, e quando armazenado ao abrigo da humidade, das intempéries e de temperaturas extremas (abaixo de 5º ou acima de 35ºC).

8. Higiene e Segurança individual

Esta informação não dispensa a consulta da Ficha de Dados de Segurança deste produto.

- Eliminar o conteúdo e/ou o recipiente por meio do sistema de recolha seletiva em vigor no seu município;
- Potencialmente irritante para a pele;
- Em caso de contacto com a pele, lavar imediatamente e abundantemente com água e sabão;
- Usar vestuário de proteção e luvas adequadas.

A informação e os dados técnicos constantes da presente Ficha Técnica exprimem o nosso conhecimento atual, podendo ser alterados sem prévio aviso. A nossa responsabilidade limita-se à garantia de qualidade do produto fornecido, rejeitando quaisquer anomalias resultantes da sua aplicação indevida. Em situação de dúvida suscitada pelo presente documento, e particularmente em presença de aspetos singulares da construção, solicitamos o contacto com os nossos Serviços Técnicos.