Gama Sistema de Isolamento Térmico

Plastherm Plus Primário

FICHA TÉCNICA

1. Descrição

O **Plastherm Plus Primário** é um Primário, à base de co-polímeros acrílicos, para utilização em sistemas de revestimento e pintura, como base ao **Plastherm Plus Acabamento**.
Encontra-se disponível em várias cores, conforme o nosso catálogo.

2. Utilização

O **Plastherm Plus Primário** foi concebido para aplicação como parte do nosso Sistema de Isolamento Térmico ***LizKapoto***, aplicado previamente à camada final de acabamento colorida, especificamente o nosso **Plastherm Plus Acabamento**.
Pode também ser utilizado quer em obra nova, sobre a maioria dos substratos minerais, ou em repintura para selagem e melhorar a aderência sobre pinturas envelhecidas, quer em interiores quer em exteriores.
Para outras utilizações, ou para mais esclarecimentos, contacte-nos previamente.

3. Dados técnicos

Características	
Aspeto da película seca	Acabamento Mate
Densidade da pasta, a 25ºC	100 a 105 kU
Densidade da pasta, a 25ºC	1350 – 1400 g/litro
Teor de sólidos	49 ± 2 %
Tempo de secagem, a 20ºC	4 a 6 horas
Consumos teóricos	
60 a 70 m^2, por embalagem de 20kg O consumo, varia com o tipo de superfície, seu estado e tipo de aplicação.	

Os resultados acima declarados, correspondem a ensaios laboratoriais efetuados, em condições padrão.

4. Preparação do Suporte

- Antes da aplicação, garantir que a superfície é estável e tem resistência à tração adequada a suportar sistemas de pintura. O suporte deve estar seco, isento de qualquer vestígio de poluição e humidade. No caso de suportes de reboco, em trabalhos de reabilitação, tratar e eliminar convenientemente quaisquer contaminações de cariz biológico (fungos, bolor, algas, etc...).
- Em utilização no Sistema de Isolamento **LizKapoto**, argamassa de revestimento deve estar perfeitamente seca e curada, antes de iniciar a aplicação do **Plastherm Plus Primário**.
- Sobre outros suportes, e para reduzir o risco do aparecimento de fissuras, devido à retração da base, não se recomenda a aplicação do **Plastherm Plus Primário** em suportes com menos de 28 dias de cura.

5. Aplicação

- Antes de iniciar a aplicação, misturar bem, com uma misturadora elétrica, durante 1 a 2 minutos, até se obter uma mistura homogénea e sem grumos. Sempre que o produto ficar no recipiente de mistura durante algum tempo, deve ser dada uma curta mistura antes de voltar a aplicar.
- O **Plastherm Plus Primário** pode ser aplicado a rolo, trincha ou pistola tipo “airless”.
- O **Plastherm Plus Primário** não deve ser alvo de nenhuma diluição.
- Caso seja necessária mais que uma demão, aguardar 6 a 8 horas, antes de voltar a aplicar a nova demão.

6. Recomendações

- Não adicionar quaisquer outros materiais ao produto;
- Não aplicar com temperaturas inferiores a +5ºC e superiores a + 30ºC, em superfícies geladas ou em risco de gelar, nem em condições expostas à chuva, incluindo nas 24 horas seguintes à sua aplicação;
- Lavar as ferramentas com água limpa e sabão e secar antes e imediatamente após o uso, e não deixar estar sem lavar durante mais de 30 minutos;
- Não utilizar em bases sujeitas a humidade ascendente;

7. Embalagem e Armazenagem

Produto disponibilizado em baldes de 20 Kg;
O produto apresenta uma validade de 12 meses após a data de fabrico, desde que armazenado na embalagem original intacta, e quando armazenado ao abrigo da humidade, das intempéries e de temperaturas extremas (abaixo de 5º ou acima de 35ºC).

8. Higiene e Segurança individual

Esta informação não dispensa a consulta da Ficha de Dados de Segurança deste produto.

- Eliminar o conteúdo e/ou o recipiente por meio do sistema de recolha seletiva em vigor no seu município;
- Potencialmente irritante para a pele;
- Em caso de contacto com a pele, lavar imediatamente e abundantemente com água e sabão;
- Usar vestuário de proteção e luvas adequadas.

A informação e os dados técnicos constantes da presente Ficha Técnica exprimem o nosso conhecimento atual, podendo ser alterados sem prévio aviso. A nossa responsabilidade limita-se à garantia de qualidade do produto fornecido, rejeitando quaisquer anomalias resultantes da sua aplicação indevida. Em situação de dúvida suscitada pelo presente documento, e particularmente em presença de aspetos singulares da construção, solicitamos o contacto com os nossos Serviços Técnicos.